




# EINMAL-LASUR HS<sup>PLUS</sup>

## ОДНОСЛОЙНАЯ ЛАЗУРЬ



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Декоративное, шелковисто-матовое защитное покрытие на основе натуральных масел для древесины для наружных работ. Оставляет поры древесины открытыми. Снижает вероятность разбухания и усушки. Придает поверхности водоотталкивающие свойства. Устойчиво к внешним воздействиям и УФ-лучам. Не трескается, не шелушится, не отслаивается. Для обновления поверхности просто нанесите новый слой однослойной лазури поверх старого (без шлифовки). Грунтовка не требуется. Легко наносится, не засыхает в процессе окрашивания. Однослойная лазурь содержит небольшое количество растворителей, не содержит биоцидов и консервантов. Высокое содержание твердых частиц обеспечивает особо экономичный расход. Один тонкий слой лазури обеспечивает оптимальную защиту поверхности. Высохшее покрытие безопасно для людей, животных и растений. Устойчиво к слюне и поту (DIN 53160). Подходит для детских игрушек (EN 71.3).

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для древесины для наружных работ: для навесов автомобилей, деревянных фасадов, балконов, заборов, пергол, садовой мебели и садовых домиков

деформирующиеся деревянные элементы и конструкции. Особенно рекомендован для обновления старых открыто-пористых лазурей.

### СОСТАВ:

Основа: натуральное растительное масло (подсолнечное). Железооксидные и органические пигменты, диоксид титана (белый пигмент). Сиккативы (осушители) и водоотталкивающие присадки. Растворитель – не содержащий бензола дезароматизированный пробный бензин. Данный продукт соответствует стандарту EC (2004/42/EC) – предельный уровень VOC (летучих органических веществ) макс. 400 гр./л (Kat. A/e (2010)).  
*Более подробную информацию по составу Вы можете получить по запросу.*

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Удельный вес: (Плотность): 1,0-1,2 г/см<sup>3</sup>  
Вязкость: 25-35 с, 4 мм в соответствии с DIN 53211, густое-жидкое  
Запах: слабый/мягкий, после высыхания без запаха  
Температура возгорания: > 61°C



## СРОК ХРАНЕНИЯ:

5 лет и более при хранении в плотно закрытой банке в сухом помещении. Если масло загустело из-за низкой температуры хранения, то перед использованием необходимо выдержать состав при комнатной температуре в течение 24-36 часов. Морозоустойчиво.

## ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

Поверхность древесины должна быть чистой, сухой (макс. влажность не более 20%) и не мерзлой. Однослойная лазурь Einmal-Lasur готова к применению. Не разбавлять! Тщательно размешать перед началом использования! Старые открыто-пористые краски очистить от грязи и пыли. Старые лакокрасочные покрытия удалить. Небольшие трещины, швы или отверстия выровнять Osmo-шпатлевкой для древесины Holzpaste. Для дополнительной защиты от образования синевы, гнили и поражения насекомыми-вредителями (особенно для хвойных пород, например, сосны) по возможности обработайте древесину со всех сторон Osmo-антисептиком для древесины Holz-Imprägnierung WR\*.

\*Применяйте биоциды строго по назначению! Перед использованием всегда обращайтесь внимание на условные обозначения и изучайте инструкцию по применению.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести на чистую и сухую древесину тонким слоем вдоль волокон при помощи плоской Osmo-кисти с жесткой щетиной или Osmo-валика из микрофибры и равномерно распределить по поверхности. Оставить высохнуть при хорошей вентиляции. Для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести один слой защитного масла-лазури на очищенную от грязи поверхность. Результат покраски зависит среди прочего от свойств и степени обработки древесины, поэтому рекомендуется сделать пробное окрашивание образца.

## ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА:

Рекомендуется использовать средство для очистки кистей Pinselreiniger (не содержит ароматических углеводородов, почти без запаха).

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

≈ 12 часов при t +23°C и относительной влажности воздуха 50%. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

## РАСХОД:

1 л ≈ 26 м<sup>2</sup> в один слой.

Реальный расход зависит от свойств, структуры и подготовки поверхности, способа покраски, квалификации маляра и других факторов.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

Оттенки прозрачной лазури зависят от исходного цвета древесины, поэтому могут отличаться от цветов на стикер-образце, наклеенном на банку. При нанесении слишком толстого слоя лазури на поверхности могут образоваться глянцевые участки. Со временем под воздействием окружающей среды они станут равномерно шелковисто-матовыми. Для дополнительной защиты деревянных поверхностей на улице (например, оконных балконов и фасадов) после полного высыхания нанести 1 слой бесцветного защитного масла с УФ-фильтром UV-Schutz-Öl (410 – без биоцидов или 420 – с биозащитой). Это позволит усилить грязеотталкивающие свойства покрытия и увеличить срок его службы. Для белой краски Einmal-Lasur арт. 9211 применяйте защитное масло-лазурь Holzschutz Öl-Lasur белого цвета арт. 900. Рифленая или грубо пиленая древесина впитывает большее количество масла, что может увеличивать расход материала. В процессе выветривания у некоторых пород могут вымываться содержащиеся в древесине и растворимые в воде красящие вещества.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте! Не допускать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой и вызвать врача. Содержит 2-бутаноноксим, кобальткарбоксилат и дихлофлуанид (ISO). Может вызвать аллергические реакции. При проглатывании немедленно вызвать врача и показать упаковку или этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Предупреждение: Ветошь, пады и другие текстильные материалы, пропитанные маслом, сразу после использования необходимо полностью погрузить в емкость с водой или до утилизации держать в плотно закрытой металлической таре (из-за опасности самопроизвольного возгорания). Высохшее покрытие соответствует требованиям стандарта DIN 4102, класс B2 (нормальная воспламеняемость).

*Паспорт безопасности можно получить по запросу.*

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения данного средства.



## УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация отходов и тары проводится согласно местному законодательству. Подвергать переработке можно только тару, очищенную от остатков краски.

## ЦВЕТ:

- 9211 Белая ель\*
- 9221 Сосна
- 9222 Ель натуральная\*
- 9233 Хемлок\*
- 9232 Махагон
- 9235 Красный кедр
- 9236 Лиственница
- 9241 Дуб
- 9261 Орех
- 9262 Тик
- 9264 Палисандр
- 9271 Венге
- 9212 Серебристый тополь
- 9234 Скандинавская красная
- 9242 Зеленая ель

\*Светлые, прозрачные лазури недостаточно защищают поверхность от ультрафиолетового излучения (поверхность дерева сереет и выцветает под воздействием солнечных лучей), поэтому не рекомендуется использовать данные оттенки для покраски поверхностей, которые постоянно находятся на солнце.

## ОБЪЁМ БАНКИ:

0,125 л; 0,75 л; 2,5 л; 25 л

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта. Однако, из-за различий применяемых материалов (сырья), методов нанесения и других особенностей: условий транспортировки, хранения и т.п., на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае.

Покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

С получением данной технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.